



粘土の素で作る ミニ湿気取りの作り方

作業時間の目安




30 ~ 40 分

準備 ※お子様が作られる際は、必ず保護者の方と一緒に作るようにしてください。

材料

道具




粘土の素



水道水

水の量は
下の表を参考に
ご用意ください。




型



計量カップ
(100mlが計れるもの)



手袋



計量器

水量表

硬さ	向いている物	水量
ホットケーキ生地ぐらい	コースター等 型に流し込むもの	150 ml
粘土生地ぐらい	立体像等 粘土ペラなどで細かく作るもの	100 ml

あったらいいもの

- ・敷物
- ・マスク
- ・使い捨てスプーン




材料の混ぜ方の参考動画はコチラ

作り方

1

量を計る



型を使う場合
材料 **100g** : 水道水 **60 ~ 70ml**

こねる場合
材料 **100g** : 水道水 **30~40ml**

材料を混ぜる


水量表や左図を参考に、作りたい硬さに合わせて水量を調節し、粘土の素に混ぜる。

★ポイント


もし、硬く感じるなら水を足して微調整してください。逆に水を入れすぎた場合は余りの粘土の素を少しずつ加えてください。

2

型を使う場合



こねる場合




形を整える

材料をしっかり混ぜたら、形を整える。型に流し込む場合は、スプーンなどで少しずつ入れる。

こねる場合は、手袋を着用して形を整える。ヘラやスタンプを使って、溝を彫ることもできる。

3

粘土の素 **7日間以上**



固める

風通しの良い場所に7日間以上置き、しっかり乾燥させる。

4



できあがり！

完全に固まったら、完成。

型の分は、汚れ防止に敷物を敷いて型を外す。アロマオイルを付けて、アロマストーンとしても楽しめる。